

IMPRELUX EAU
EXTERIEUR - INTERIEUR

FICHE TECHNIQUE F103-09

AFNOR NFT 36.005 Famille I - classe 7b2



IMPRESSION EN PHASE AQUEUSE

Définition

- Impression à base de résine acrylique en emulsion pour plaque BA13.
- Fixateur pour supports sains après lavage haute pression.

Propriété

- Très bonne adhérence.
- Assure un très bonne fixation des peintures.
- Bon pouvoir couvrant.

Supports

- **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds, Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert d'un primaire
- **En extérieur** : parois verticales, Béton, Enduit de liants hydraulique

Caracteristiques

Aspect du film Mat

Densité 1.60

Extrait sec en poids 70

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax** : 041 53.20.45 | **e-mail** : contact@peintures-decolux.com



Préparation des supports

Egrener, brosser et dépeussier les bétons, plaques et carreaux de plâtre

En extérieur : Appliquer une couche d'**IMPRELUX** EAU puis recouvrir de 2 couches de peintures émulsion.

En intérieur : apres 1 couche d'**IMPRELUX** EAU recouvrir d'une peinture glycérophtalique ou une émulsion acrylique

Application



Brosse ou rouleau :
1ère couche dilué à **5%**,



Pistolet Airless : **15 à 20 %** d'eau.

Temp de séchage



Sec : **2 heures** / Recouvrable : **5 heures**

Consommation



De **5 à 6 m²/Kg**

Conditionnement



4 Kg - 18 Kg

Ces conseils on une portée indicatrice mais ne peuvent suplérer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax :** 041 53.20.45 | **e-mail :** contact@peitnures-decolux.com

